СТРОЙРОСКОНТРОЛЬ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № РОСС RU.32436.04КОН0
В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

E-mail: stroysert@inbox.ru (383) 362-11-66 РФ, 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, дом 50, офис 303, 306, 313

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ СРК RU.ПР.00326

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 04.03.2025 по 03.03.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
СРК RU.ОС.0003 от 27.07.2024 ОСП «СТРОЙРОСКОНТРОЛЬ» ООО «Сибакадемсертификация»
РФ, 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, дом 50, офис 303,306,313
ОГРН 1095406040388; тел./факс (383) 362-11-66; E-mail: stroysert@inbox.ru

ПРОДУКЦИЯ
Полиэтилен вспененный «Green acoustics»
серийно выпускаемые по ТУ 2244-001-84983261-2014
Код ОКПД2 22.21.41.110; Код ТН ВЭД ЕАЭС 3921 13 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 23499-2022, ТУ 2244-001-84983261-2014

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО «ТЕРМОДОМ-К»
РФ, 630028, г. Новосибирск, ул. 2-я Высокогорная, д. 1/1, к. 309
ИНН 5405026239

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ООО «ТЕРМОДОМ-К»
РФ, 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 99/6, кв. 63
Тел./факс: 8 (383) 258-38-36, E-mail: termodomk@list.ru

НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний №ЛИ210225-3САСп от 21.02.2025, выданного Испытательным центром «Строительных материалов, конструкций и веществ» ООО «Сибакадемсертификация», РФ, 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14, СРК RU.ИЛ.0004 от 27.07.2024

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководитель органа _____ Л.В. Котелкина

Эксперт _____ О.В. Тимофеева

Общество с ограниченной ответственностью «Сибакадемсертификация» Россия г. Новосибирск

МП

01 № 443

Общество с ограниченной ответственностью
«Сибакадемсертификация»
(ООО «Сибакадемсертификация»)
Адрес места нахождения юридического лица: 630005, Россия,
г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50
тел: +7 (383) 362-12-12, e-mail: stroysert@inbox.ru

Испытательный центр «Строительных материалов, конструкций и веществ»
Адрес места осуществления деятельности: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14
Свидетельство об аккредитации № СРК RU.ИЛ.0004 от 27.07.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ
_____ В.И. Белан
«21» февраля 2025 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ
№ ЛИ210225-3САСп от 21.02.2025

Заявка на проведение испытаний № 049/24-СРК от 14.01.2025
(основание для проведения испытаний, номер, дата)

Орган по сертификации продукции «СТРОЙРОСКОНТРОЛЬ» в составе ООО «Сибакадемсертификация», 630005, РОССИЯ, Новосибирская обл., г Новосибирск, ул. Некрасова, дом 50, офис 303, 306, 313, телефон (383) 362-11-66, ИНН 5406554070, ОГРН 1095406040388, Свидетельство об аккредитации СРК.RU.ОС.0003
(наименование, юридический и фактический адрес заказчика, ИНН, ОГРН/аттестат аккредитации)

ООО "ТЕРМОДОМ-К", ИНН 5405026239, ОГРН 1185476063629, 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 99/6, 63
(наименование, юридический и фактический адрес производителя, ИНН, ОГРН/аттестат аккредитации)

Полиэтилен вспененный «Green acoustics» ТУ2244-001-84983261-2014 размером 8 мм×100см×25м в количестве 5,0 п.м, размером 10 мм×100см×25м в количестве 5,0 п.м. Партия №613 от 12.01.2025г.
(наименование, идентификация образца испытаний)

Упаковка: ведро пластиковое, герметично упакованное. Упаковка не нарушена.
(описание, состояние образца испытаний)

07.02.2025
(дата получения объекта испытаний)

Акт отбора образцов: № 049/24- СРК от 14.01.2025. Произведен заказчиком.
(номер и дата акта отбора образцов)

10.02.2025 – 20.02.2025
(дата начала и окончания испытаний)

ГОСТ 16297-80 «Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний», ГОСТ 17177-94 «Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний», ГОСТ 23499-2022 «Материалы и изделия звукоизоляционные и звукоизолирующие строительные. Общие технические условия».
(ГОСТ на метод испытания с полным наименованием)

Протокол испытаний оформлен на 3 листах

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.
* Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.
* Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
* Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.

Протокол испытаний № ЛИ210225-3САСп от 21.02.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Условия проведения испытаний: температура +22°С, относительная влажность 52%, атмосферное давление 100кПа

Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Подтверждение соответствия		Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ			Нормативный документ	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Полиэтилен вспененный «Green acoustics» Размером 8мм×100см×25м	7423-1	10.02.2025 - 20.02.2025	Внешний вид	ГОСТ 23499-2022 ТУ 2244-001-84983261-2014	Поверхность должна быть гладкой сплошной без трещин и разрывов, допускаются шероховатости и неровности, не превышающие допусков по толщине, не изменяющих профиль поперечного сечения.	ГОСТ 17177-94 п.5	соответствует	
			Предельные отклонения от номинальных размеров: -по толщине, % -по ширине, см		±10% +2,0; -1,0	ГОСТ 17177-94 п.6	-2,5…+3,0 +1,5; -1,0	
			Динамическая жесткость, при нагрузке 2 кПа, МПа/м		не более 250	ГОСТ 23499-2022 п.8.11	88	
			Динамический модуль упругости под нагрузкой -(2-5 кПа), МПа - (5-10мм), МПа		Не более 1 1,5	ГОСТ 16297-80 п.2	1 1,5	
			Коэффициент относительного сжатия под нагрузкой: 5кПа 5кПа		-	ГОСТ 23499-2022 п.8.12	0,05 0,07	
			Индекс снижения ударного шума, дБ		не менее 18	ГОСТ 23499-2022 п.8.10	25	

Ответственный за проведение испытаний _____ И.А.Анюшина

Испытатель _____ В.И.Чубарь

Испытательный центр строительных материалов, конструкций и веществ ООО «СИБАКАДЕМСЕРТИФИКАЦИЯ»

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.
* Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.
* Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
* Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.

Протокол испытаний № ЛИ210225-3САСп от 21.02.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Условия проведения испытаний: температура +22ºС, относительная влажность 52%, атмосферное давление 100кПа

Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Подтверждение соответствия		Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ			Нормативный документ	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Полиэтилен вспененный «Green acoustics» размером 10 мм×100см×25м	7423-2	10.02.2025 - 20.02.2025	Внешний вид	ГОСТ 23499-2022 ТУ 2244-001-84983261-2014	Поверхность должна быть гладкой сплошной без трещин и разрывов, допускаются шероховатости и неровности, не превышающие допусков по толщине, не изменяющих профиль поперечного сечения.	ГОСТ 17177-94 п.5	соответствует	
			Предельные отклонения от номинальных размеров: -по толщине, % -по ширине, см		 ±10% +2,0; -1,0	ГОСТ 17177-94 п.6	 -2,5…+3,0 +1,8; -0,5	
			Динамическая жесткость, при нагрузке МПа/м		не более 250	ГОСТ 23499-2022 п.8.11	86	
			Динамический модуль упругости под нагрузкой -(2кПа), МПа -(5мм), МПа		 Не более 1 1,5	ГОСТ 16297-80 п.2	 0,05 0,08	
			Коэффициент относительного сжатия под нагрузкой: 2кПа 5кПа		-	ГОСТ 23499-2022 п.8.12	 0,05 0,08	
			Индекс снижения ударного шума, дБ		не менее 18	ГОСТ 23499-2022 п.8.10	27	

Ответственный за проведение испытаний _____ И.А.Анюшина

Испытатель _____ В.И.Чубарь

Испытательный центр «Строительные материалы, конструкции и вещества» ООО «СИБАКАДЕМСЕРТИФИКАЦИЯ»

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.
* Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.
* Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
* Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.